

Fiche technique

Primaire alkyde en phase aqueuse

DESCRIPTION DU PRODUIT

Couche d'impression, à base de résine mixte acrylique et alkyde en phase aqueuse.
Intérieur.

USAGES ET PROPRIETES

- Sèche rapidement.
- Peut être recouvert par toute peinture murales mate, satinée ou brillante, en phase aqueuse ou alkyde en phase solvant.

SUPPORTS ET MISE EN ŒUVRE DU PRODUIT

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes à la norme NF P 74-201-1 et 2 (DTU 59.1).
En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

FONDS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION
Plâtre, dérivés, et boiseries	Brossage dépoussiérage soigné	I couche ROLLFIX
Plaques de plâtre cartonnées	Brossage dépoussiérage soigné	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints adhérents	Lessivage, ponçage si nécessaire	
Fonds anciens de nature identique aux fonds neufs, peints peu adhérents	Grattage, Brossage ou lessivage. Ponçage si nécessaire. Ou décapage totale.	

Précaution et recommandation :

Sur support peint : Vérification de l'adhérence du film de peinture par quadrillage (conformément à la norme NF T 30-038).
Pour le rebouchage et l'enduisage, appliquer le STEREO UNIFIX (voir fiche technique de ce produit) ou des enduits adaptés à la nature des fonds et au choix de la finition.

Il faut éliminer la cause du salpêtre si on veut éviter leur réapparition.

Ne pas appliquer sur les supports dont le pH est supérieur à 9.

MATERIEL D'APPLICATION	:	rouleau polyester tissé 12 mm, brosse synthétique Pistolet.
DILUTION	:	prêt à l'emploi, ne pas diluer.
TEINTE	:	Blanc
NETTOYAGE DU MATERIEL	:	Eau.
RENDEMENT (variable suivant la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).	:	10-12 m ² /l/couche
TEMPS DE SECHAGE A 23°C ET 50% D'HUMIDITE RELATIVE :		
Sec	:	4 heures.
Recouvrable	:	12 heures.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

AFNOR N F T 36.005	: Famille I - Classe 4a/7a2
Aspect du feuil sec	: mat (<3% valeur à 85°).
Extraits secs en poids	: 62% ± 2%
Extraits secs en volume	: 44% ± 3%
Densité du blanc à 20°C	: 1.47 ± 0,05

COMPOSITION

Liant (s)	: Résines mixtes à base d'alkydes en émulsion.
Pigment (s)	: dioxyde de titane, carbonates.
Solvant (s)	: eau.
COV valeur limite en EU	Pour ce produit (catA/g) : 50 g/l (2007) 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

CONSERVATION

Sous abri, 1 an en emballage d'origine non ouvert et à température comprise entre 5 et 35°C.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de sécurité doit être consultée, si vous ne la possédez pas encore, elle vous sera envoyée sur simple demande. Renseignements également disponibles par internet : www.quickfds.com, fournisseur AKZO NOBEL COATINGS.



AKZO NOBEL COATINGS - Département TRIMETAL
Z.I. Les Bas Prés - B.P. 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex
Tél. 03 44 64 92 56 - Fax 03 44 64 92 70
Internet : www.trimetal-peintures.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.